检 验 报 告

（本报告未经允许不得部分复制）

Inspection Report

(No partial reproduction of this report without permission)

委托单位 Entrusting Unit	:	品世新材料(佛山)有限公司 Pinshi New Materials (Foshan) Co., Ltd.
委托单位地址 Address of the entrusting unit	:	广东省佛山市顺德区容桂街道马冈村马冈工业区金马路4号首层之一 No. 4 Jinma Road (1st Floor, Unit 1), Magang Industrial Zone, Ronggui Sub-district Shunde District Foshan City, GuangdongProvince, P.R.China
产品名称 Product Name	:	HC25商用垫层自流平 Self-Leveling Compound
主测型号 Main Test Model	:	HC25
检测机构 Testing Institution	:	国信标检测认证(惠州)有限公司 Guoxin Standard Inspection & Certification (Huizhou) Co., Ltd. 广东省惠州市大亚湾西区龙山六路响水河工业区C栋厂房4楼 4th Floor, Building C, Xiangshuihe Industrial Zone, No.6 Longshan Road, West District, Daya Bay, Huizhou City, Guangdong Province
报告日期 Report Date	:	2026年5月22日 May 22, 2026
检验类别 Inspection Category	:	委托检验 Commissioned Inspection

E0jCiST

QT5EkfK

检验报告

Inspection Report

样品名称 Sample Name	HC25商用垫层自流平 Self-Leveling Compound
附加型号 Additional model	/
商　　标 Trademark	TIMANTI蒂曼蒂
样品数量 Sample Quantity	界面剂 Adhesion agent:2kg 配套自流平Supporting self-leveling:10k
生产单位 Production Unit	品世新材料(佛山)有限公司 Pinshi New Materials (Foshan) Co., Ltd.
生产方地址 Manufacturer Address	广东省佛山市顺德区容桂街道马冈村马冈工业区金马路4号首层之一 No. 4 Jinma Road (1st Floor, Unit 1), Magang Industrial Zone, Ronggui Sub-district Shunde District Foshan City, GuangdongProvince, P.R.China
检测项目 Test Items	按照 JC/T 985-2017 标准检测垫层全项性能。 All test items of underlayment
检测周期 Detection Cycle	2026年5月16日 ～ 2026年5月22日 May 16, 2026 ~ May 22, 2026
检测依据 Basis for Detection	JC/T 985-2017 《地面用水 泥基自流平砂浆》 JC/T 985-2017 Cementitious self-levelling compound for floor
检测结果 Test Result	详见报告内容 See the report for details.
备注 Remarks	试验项目判定： ——试验符合要求：P ——试验项目不适用于本样品 ：N/A ——试验不满足要求：F ——表示不进行判定：“— ” Test Item Judgment: ——Test meets requirements: P ——Test item not applicable to this sample: N/A ——Test fails to meet requirements: F ——No judgment: ″— ″

主检 Chief Examiner	俞永炳	日期： Date:	2026年5月22日 May 22, 2026	（检验检测专用章） (Special Seal for Inspection and Testing)
审核 Review	马远强	日期： Date:	2026年5月22日 May 22, 2026	
批准 Approved	周江文	日期： Date:	2026年5月22日 May 22, 2026	

附 加 声 明

1、本报告出现下述情况时，将会导致报告无效：

a、报告无本公司“检验检测专用章”无效。

b、未经公司批准，不得复制检测报告，复制需重新加盖“检测专用章”，否则无效。

c、报告无审核人、批准人签字无效。

d、报告数据有手写或涂改现象无效。

2、对报告若有异议，应于收到报告15日内向我公司提出，逾期不予受理。

3、对于委托检验，样品的代表性由委托单位负责。

a、本报告仅对来样检验检测结果负责。

b、委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检测单位自行处理。

Supplementary Statement

1. This Report shall be invalid under the following circumstances:
a. The Report without the company's Special Seal for Inspection and Testing shall be invalid.
b. The test report shall not be reproduced without the company's approval. Any reproduction must be re-stamped with the Special Seal for Testing; otherwise, it shall be invalid.
c. The Report without the signatures of the reviewer and approver shall be invalid.
d. The Report with handwritten entries or alterations to data shall be invalid.

2. Any objection to the Report shall be raised to our company within 15 days upon receipt of the Report; objections submitted after the time limit will not be accepted.

3. For commissioned inspections, the entrusting party shall be responsible for the representativeness of samples.
a. This Report is only responsible for the inspection and test results of the submitted samples.
b. If the entrusting party fails to collect the samples within one month from the date of receiving the test report, it shall be deemed to authorize the testing organization to dispose of the samples at its own discretion.

测试结果汇总

Summary of Test Results

序号	检测项目 TestItem		标准要求 RequirementofCriterionJC/T985-2017垫层Underlaymen	检测结果 TestResult	单项结论 ItemConclusion	检测依据 TestMethod
1	外观 Appearance		粉料应均匀、无结块。Uniformity , no caking	均匀、无结块 Uniformity , no caking	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.2
2	流动度 Fluidity	初始流动度 Initial fluidity	≥ 130mm	149mm	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.3
		20min 流动度 20min fluidity	≥ 130mm	143mm	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.3
3	拉伸粘结强度 Bond strength		≥ 1.0MPa	1.6MPa	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.4
4	尺寸变化率 Dimensional change		-0.15%~+0.15%	-0.04%	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.5
5	抗冲击性 Impact resistance		无开裂或脱离底板 No cracking , no separate from the substrate	无开裂、无脱离底板 No cracking , no separate from the substrate	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.6
6	24h 抗压强度 Compressive strength,24h		≥ 6.0MPa	16MPa	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.7 GB/T 17671-2021
7	24h 抗折强度 Flexural strength,24h		≥ 2.0MPa	5.1MPa	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.7 GB/T 17671-2021

8	※28d 抗压强度 Compressive strength,28d (强度等级 C20)	≥ 20.0MPa	31MPa	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.7 GB/T 17671-2021
9	※28d 抗折强度 Flexural strength,28d (强度等级 F4)	≥ 4.0MPa	7.3MPa	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.7 GB/T 17671-2021
10	耐磨性 Wear resistance	≤ 800mm³	338mm³	符合 Pass	JC/T 985-2017 7.8 GB/T 3810.6-2006

完

End